

○ 雨・雪・塩水をシャットアウト! ○ 大切な設備をサビから守る!

メテック
シリコンコーティング剤

MKH2000

特長

- 塗布が容易で多くの下地材質によく密着します。
- 風雨、気温変化、太陽光、海水飛沫など屋外環境に強いコーティングです。
- 透明で柔軟性があり、撥水性に優れたコーティングです。

用途

- 海風による塩害対策に
- 塗装や金属面の保護に

施工方法

- ① トルエンを希釈剤として使用し、希釈率は0~20%で調整してください。
- ② 刷毛、ローラー、スプレーガンを使用してできるだけ均一に塗布し、塗りムラ、塗り残し、塗り過ぎに注意してください。
- ③ 1~2度塗りで薄膜に仕上げてください。薄膜で十分に効果を発揮します。
- ④ 2度塗りをするときは、1度目に塗布したコーティングをしっかりと乾燥してから2度目を塗布してください。2度塗りで100μm程度の厚みのコーティング膜に仕上がります。

※注意事項：一度に厚く塗りすぎるとクラックが生じやすくなります。
薄く塗り十分に乾燥させてから重ね塗りを行ってください。

施工事例

- 屋外変電設備の経年劣化抑制
- 積雪期における滑雪効果の向上



*金属板を斜めに置いた積雪実験



概要

- 内容量1kg、スチール缶入り
- 淡黄色、透明な液体
- 溶剤としてトルエン、キシレンを使用



販売元、お問い合わせ先

メテック株式会社 - 北海工場 -

〒061-1405 北海道恵庭市戸磯385-33

電話 (0123) 32-4911 FAX (0123) 32-1171

営業担当:野澤

✉ cnozawa7@metek.co.jp

技術担当:三浦

✉ miura7@metek.co.jp

★詳しい内容はお気軽に左記にお問合せください

20210820-C 1